

CERTIFICATO DI PROVA

CSI/0293/20/RF

Pratica n.1150/20

emesso ai sensi dell'art. 10 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 recante "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi e successive modificazioni di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 3 settembre 2001" (S.O. alla G.U. n° 234 del 25 agosto 84 - S.O. alla G.U. n° 242 del 17 ottobre 2001).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che alla **INSTALLAZIONE TECNICA**
(Allegato A.2.1.):

prodotto da: **LG Electronics Italia S.p.A.**
20149 Milano

denominato: **LGxxxN1K-E6 (xxx=power rating)**

impiegato come: **Pannello fotovoltaico.**


è attribuita in conformità alla UNI 9177 la **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO)**

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Data 16/12/2020

Il Direttore del Laboratorio

(Ing. P. Fumagalli)



MI02RF02

CSI S.p.A. A SOCIO UNICO
SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE
E COORDINAMENTO DI IMQ GROUP S.R.L.

Sede legale
Italia 20030 Senago (MI)
Cascina Traversagna 21
direzione-csi@legalmail.it
info@csi-spa.com
www.csi-spa.com

Sedi operative
20021 Bollate (MI)
viale Lombardia 20/B
tel. (+39) 02 38330 1
fax (+39) 02 35039 40
10028 Trofarello (TO)
via Cuneo 12
tel. (+39) 011 6493 311
fax (+39) 011 6496 041

RAPPORTO DI PROVA n. CSI/0293/20/RF				PRATICA n. 1150/20				
Pannello fotovoltaico				LGxxxNHK-E6 (xxx=power rating)				
D.M. 26/06/1984 - METODO DI PROVA: UNI 8457 (1987) e UNI 8457 / A1 (maggio 1996)								
Descrizione: - Pannello fotovoltaico Superficie esposta: - Lato posteriore Posizione: -Verticale senza supporto incombustibile Risoluzioni applicate: 40 Preparazione: - D come da UNI 9176 (1998)								
Provetta n°	Tempo post-combustione		Tempo post-incandescenza		Zona danneggiata		Gocciolamento	
	sec.	livello	sec.	livello	mm	livello	rilevazione	livello
1	0	1	0	1	36	1	assente	1
2	0	1	0	1	34	1	assente	1
3	0	1	0	1	31	1	assente	1
4	0	1	0	1	32	1	assente	1
5	0	1	0	1	35	1	assente	1
6	0	1	0	1	35	1	assente	1
7	0	1	0	1	32	1	assente	1
8	0	1	0	1	31	1	assente	1
9	0	1	0	1	31	1	assente	1
10	0	1	0	1	35	1	assente	1

PARAMETRI		Livello attribuito	CATEGORIA
Tempo di post-combustione		1	
Tempo di post-incandescenza		1	
Zona danneggiata		1	
Gocciolamento		1	
I			

NOTE: - Provette da n.1 a n.5 senso longitudinale
 - Provette da n.6 a n.10 senso trasversale

DATA 16/12/2020

CSI S.p.A.
 Viale Loggia, 20/B
 20021 BOLLATE (MI)



RAPPORTO DI PROVA n. CSI/0293/20/RF				PRATICA n. 1150/20			
Pannello fotovoltaico				LGxxxN1K-E6 (xxx=power rating)			
D.M. 26/06/84 - METODO DI PROVA: UNI 9174 (ottobre 1987) e UNI 9174 / A1 (maggio 1996)							
Descrizione: - Pannello fotovoltaico Superficie esposta: - Lato posteriore, senso longitudinale Posizione: - A parete senza supporto incombustibile				Risoluzioni applicate: 40 Preparazione: - D come da UNI 9176 (1998)			
Tempi (sec) impiegati dal fronte di fiamma per coprire la distanza di 50 mm tra due traguardi consecutivi				Velocità media (mm/s) di propagazione del fronte di fiamma tra due traguardi consecutivi			
mm	Provetta n.			mm	Provetta n.		
	1	2	3		1	2	3
50	119	120	106	50			
100	185	196	171	100			
150	253	285	269	150	0.74	0.56	0.51
200	401	434	391	200	0.34	0.34	0.41
250	583		634	250	0.27		0.21
300				300			
350				350			
400				400			
450				450			
500				500			
550				550			
600				600			
650				650			
700				700			
750				750			
800				800			
Tempo di post-incand. (sec)	0	0	0	Media delle velocità (mm/min)	26.96	26.92	22.52
Zona danneggiata (mm)	250	200	250	Gocciolamento	Assente	Assente	Assente
PARAMETRI	LIVELLI			Livello attribuito	CATEGORIA		
	Provetta n.1	Provetta n.2	Provetta n.3				
Velocità di propagazione del fronte di fiamma	2	2	2	2	I		
Zona danneggiata	1	1	1	1			
Tempo di post-incandescenza	1	1	1	1			
Gocciolamento	1	1	1	1			
NOTE: -							
DATA 16/12/2020							
CSI S.p.A. Viale Lombardia, 20/B 20021 POLLATE (MI)							



RAPPORTO DI PROVA n. CSI/0293/20/RF				PRATICA n. 1150/20					
Pannello fotovoltaico				LGxxxNIK-E6 (xxx=power rating)					
D.M. 26/06/84 - METODO DI PROVA: UNI 9174 (ottobre 1987) e UNI 9174 / A1 (maggio 1996)									
Descrizione: - Pannello fotovoltaico Superficie esposta: - Lato posteriore, senso trasversale Posizione: - A parete senza supporto incombustibile				Risoluzioni applicate: 40 Preparazione: - D come da UNI 9176 (1998)					
Tempi (sec) impiegati dal fronte di fiamma per coprire la distanza di 50 mm tra due traguardi consecutivi				Velocità media (mm/s) di propagazione del fronte di fiamma tra due traguardi consecutivi					
	mm	Provetta n.				mm	Provetta n.		
		1	2	3			1	2	3
	50	99	115	108		50			
	100	180	186	175		100			
	150	286	249	298		150	0.47	0.79	0.41
	200	394	504	632		200	0.46	0.20	0.15
	250					250			
	300					300			
	350					350			
	400					400			
	450					450			
	500					500			
	550					550			
	600					600			
	650					650			
	700					700			
	750					750			
	800					800			
Tempo di post-incand. (sec)		0	0	0	Media delle velocità (mm/min)		28.04	29.69	16.69
Zona danneggiata (mm)		200	200	200	Gocciolamento		Assente	Assente	Assente
PARAMETRI	LIVELLI			Livello attribuito	CATEGORIA				
	Provetta n.1	Provetta n.2	Provetta n.3						
Velocità di propagazione del fronte di fiamma	2	2	2	2	I				
Zona danneggiata	1	1	1	1					
Tempo di post-incandescenza	1	1	1	1					
Gocciolamento	1	1	1	1					
NOTE: -									
DATA 16/12/2020									
 Viale Lombardia, 20/B 20021 BOLLATE (MI)									

MODELLO C

A) AZIENDA PRODUTTRICE: LG Electronics Italia Spa
B) DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE:
LGxxxN1K-E6 (xxx=power rating)

C) DESCRIZIONE: Pannello fotovoltaico in silicio cristallino

C. 1) Natura dei component:

Strato superiore: vetro temperato spessore 2,80 mm peso 7000 g/m²;
Strato incapsulante superiore: copolimero etilvinilacetato 0,63 mm peso 550 g/m²;
Strato centrale: celle in silicio monocristallino spessore 0,165 mm peso 303 g/m²
Strato incapsulante inferiore: copolimero etilvinilacetato 0,63 mm peso 550 g/m²;
Strato inferiore: laminato costituito da facce esterne in PET e anima in polietilene
spessore 0,245mm peso 320g/m²;

C. 2) Formato:

formato: lunghezza 1768 mm, larghezza 1042 mm, spessore 4,470 mm
peso totale: 8,723 kg/m²
lavorazione: laminazione in forno.

D) ASSIEMAGGIO DEI DIVERSI COMPONENTI: laminazione in forno.

F) IMPIEGO: PANNELLO FOTOVOLTAICO.

G) MANUTENZIONE: METODO "D" COME DA UNI 9176:1998

Date 12/10/2020

Signature + Stamps


LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A.
Via Aldo Rossi, 4
20149 Milano (MI) - Italia
Tel. +39.02.51801.420 Fax +39.02.51801.500
Partita I.V.A. N. 11704130159

CSI S.p.A.
Viale Lombardia, 20/B
20021 BOLLATE (MI)



MODELLO D.13

Il sottoscritto Sung Soo Kim, Documento di identità M79066412 rilasciato da Repubblica della Korea il 17/12/2012, nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta LG Electronics Italia Spa sita in Via Aldo Rossi,4 20149 Milano, Italia, domiciliato per la carica presso la sede sociale

DICHIARA

sotto la propria responsabilità civile e penale che per la intera realizzazione di una delle due superfici del materiale denominato LGxxxN1K-E6 (xxx=power rating) è utilizzato il seguente componente "vetro" che rientra nell'elenco dei materiale di cui all'art. 1 del D.M. 14/01/85 (G.U n. 16 del 19/01/1985).

Date 12/10/2020

Signature + Stamps



LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A.
Via Aldo Rossi, 4
20149 Milano (MI) - Italia
Tel. +39.02.51801.420 Fax +39.02.51801.51
Partita I.V.A. N. 11704130159

CSI S.p.A.
Viale Lombardia, 20/B
20021 SOLLATE (MI)





MODELLO D.20

Il sottoscritto Sung Soo Kim, Documento di identità M79066412 rilasciato da Repubblica della Korea il 17/12/2012, nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta LG Electronics Italia Spa sita in Via Aldo Rossi,4 20149 Milano, Italia, domiciliato per la carica presso la sede sociale

DICHIARA

sotto la propria responsabilità civile e penale, che la campionatura di prova sarà prelevata dal materiale denominato LGXXXN1K-E6(XXX = power rating) di uso specifico come pannello fotovoltaico.

Si dichiara inoltre che i pannelli fotovoltaici di seguito elencati:

sono realizzati con i medesimi componenti, danno luogo alla medesima campionatura di prova e differiscono tra loro unicamente per forma e/o dimensione e/o colore.

Date 12/10/2020

Signature + Stamps


LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A.
Via Aldo Rossi, 4
20149 Milano (MI) - Italia
Tel. +39.02.51801.420 Fax +39.02.51801.500
Partita I.V.A. N. 11704130159


CSI S.p.A.
Viale Lombardia, 20/B
20021 BOLLATE (MI)